



นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์

“การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลตาลสำหรับสิ่งทอเทคนิค”



การสัมมนาเรื่อง

นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์

“การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลตาลสำหรับสิ่งทอเทคนิค”

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

โดย

ดร.รัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท์ 087 4843 723 Email: rattanaphol.m@rmutp.ac.th

นักวิจัย / หน่วยงาน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ
1	ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสีธิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	หัวหน้าโครงการวิจัย/ บริหารโครงการ
2	ผศ. จรูญ คล้ายจ้อย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผู้ร่วมวิจัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์
3	ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ อริยะเครือ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผู้ร่วมวิจัย/ ออกแบบผลิตภัณฑ์
4	อาจารย์ก้องเกียรติ มหาอินทร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผู้ร่วมวิจัย/ ออกแบบผลิตภัณฑ์
5	อาจารย์ศรัณย์ จันท์แก้ว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผู้ร่วมวิจัย/ พัฒนาผลิตภัณฑ์
6	ผศ.สาคร ชลสาคร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ผู้ร่วมวิจัย/ การผลิตและขึ้นรูปเส้นใย
7	อาจารย์ณัฐดนัย รุ่งเรืองกิจไกร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบ
8	อาจารย์ศิริอร วณิชโชตยานนท์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	ผู้ร่วมวิจัย/ การผลิตและขึ้นรูปเส้นใย
9	ผศ.ดร.นัฐยา พรรณรัตนศิลป์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ผู้ร่วมวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบ
10	อาจารย์พิทักษ์ อุปัญญา	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย	ผู้ร่วมวิจัย/ สร้างเครื่องจักร
11	ดร.จันท์เพ็ญ ชุมแสง	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	ผู้ร่วมวิจัย/ จัดเตรียมวัตถุดิบ
12	ดร.จิตติ พัทธวิช	มหาวิทยาลัยบูรพา	ผู้ร่วมวิจัย/ สร้างเครื่องจักร
13	ผศ.เรingsักดิ์ มานะสุนทร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ผู้ร่วมวิจัย/ ที่ปรึกษาการสร้างเครื่องจักร
14	ดร.มนัส แป้งใส	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ผู้ร่วมวิจัย/ สร้างเครื่องจักร

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



1 บทนำ (Introduction)

1.1 บทนำเกี่ยวกับเส้นใยจากผลลูกตาล (Borassus Fruit Fiber)

- เส้นใยจากผลของลูกตาลสุก (Borassus Fruit Fiber) ซึ่งภายหลังที่ผู้บริโภคนำไปใช้ประกอบอาหารแล้ว ส่วนที่เหลือทิ้งและไม่ค่อยมีการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือส่วนที่เป็นเส้นใย ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ตาลนั้นปลูกแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดเพชรบุรี สุโขทัย และ สงขลา เป็นต้น
- ในการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาการนำเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากผลของลูกตาลสุก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาวิจัยและพัฒนาเป็นแผ่นกันความร้อน และนำมาประยุกต์ใช้งานสำหรับทำสิ่งทอเทคนิค โดยเริ่มจากการพัฒนาสร้างเครื่องแยกเส้นใยจากผลของลูกตาล การนำเส้นใยจากผลของลูกตาลสุกมาผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน และนำไปผลิตแผ่นผ้าไม่ทอเพื่อทำเป็นแผ่นกันความร้อนและการนำไปประยุกต์ใช้ทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค ซึ่งได้แก่ ถุงนอน (Sleeping bag) ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา (Insulation T-bar Ceiling) กระเป๋ากักเก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น (Insulated bag) และเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว (Jacket)


2 สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

2.1 เส้นใยจากผลลูกตาล (Borassus Fruit Fiber)


- เส้นใยจากผลลูกตาล (Borassus Fruit Fiber) (ภาพที่ 1) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Borassus flabellifer* L. (palmyrah palm) ซึ่งเป็นเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากการลอกเส้นใยที่อยู่ภายในผลของลูกตาลโตนด (Palmyrah or Toddy palm) ที่แก่เต็มที่แล้ว ตาลโตนดเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ *Arecaceae* และพบมากบริเวณเขตร้อนของทวีปแอฟริกา เอเชีย และนิวกินี (New Guinea)
- เส้นใยที่ได้มาจากลูกตาลจะมีสีน้ำตาลเข้ม และจะกลายเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลเมื่อนำมาล้างด้วยน้ำเปล่า เส้นใยที่ลอกออกมาแล้วจะประกอบไปด้วย เส้นใยยาว เส้นใยสั้น เส้นใยหยาบ และเส้นใยละเอียด และสังเกตเห็นเส้นใยมีความเรียบ ลักษณะภาพตัดตามยาวและภาพตัดตามขวางเมื่อใช้กล้อง SEM ส่องประเมินผลปรากฏดัง ภาพที่ 2

สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

2.1 เส้นใยจากผลลูกตาล (Borassus Fruit Fiber)



ภาพที่ 1 เส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาล (a) ต้นตาล (b) ผลของตาล (c) ผลของตาลสุกที่ประกอบด้วยเส้นใย เยื่อ และเมล็ด (d) เส้นใยหยาบ (e) เส้นใยละเอียด



ภาพที่ 2 ลักษณะภาพตัดตามยาว และภาพตัดตามขวางของเส้นใยที่ได้จากผลตาล

2. สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

2.2 ส่วนประกอบของเส้นใย

ส่วนประกอบของผลลูกตาลสุกปรากฏดังตาราง จากตารางจะสังเกตได้ว่าปริมาณเส้นใยเปียกทั้งหมดอยู่ในช่วง 14% - 15% และถ้านำเส้นใยเปียกไปทำความสะอาดและทำให้แห้งจะได้ปริมาณเส้นใยอยู่ในช่วงร้อยละ 3% - 4%

น้ำหนักผลลูกตาล สุก (กรัม)	ส่วนประกอบ (%)						
	ข้าวผล	เปลือก	เมล็ด	เนื้อแป้ง ตาล	เส้นใย		
					ที่หลุดออกมา ระหว่างการยี	ที่ติดอยู่กับ เมล็ด	รวมเส้นใย ทั้งหมด
ต่ำกว่า 1000	5.8	2.7	37.2	39.7	6.8	7.8	14.6
1001 - 2000	5.6	3.1	37.8	38.3	7.0	8.2	15.2
มากกว่า 2000	5.1	3.8	38.1	37.3	7.3	8.4	15.7

2 สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

2.3 สมบัติทางกายภาพเส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาล ที่สำคัญมีดังนี้

สมบัติทางกายภาพ	เส้นใยหยาบ (เฉลี่ย)	เส้นใยละเอียด (เฉลี่ย)
1. Tex	82.4	8.0
2. Fiber length (L) (mm.)	190.3	81.5
3. Tenacity (กรัม/ดีเนียร์)	7.2	21.7
4. Elongation at break (%)	45.5	50.7
5. Moisture Content (%)	9.9	10.1
6. รูปร่างตัดขวาง	ภาพที่ 2	ภาพที่ 2
7. รูปร่างตามยาว	ภาพที่ 2	ภาพที่ 2
8. Diameter (d) (mm)	0.26	0.089
9. Aspect ratio (L/d)	731.9	915.7

2 สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

2.4 องค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยหยาบและเส้นใยละเอียดที่ได้จากผลของลูกตาลมิดังตาราง

ตาราง แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยหยาบและเส้นใยละเอียดที่ได้จากผลของลูกตาล

สภาวะการปรับสภาพ	องค์ประกอบทางเคมี (%)				
	α - Cellulose	Hemicellulose	Lignin	Ash	Wax
เส้นใยผ่านการกำจัดแป้งด้วย เอนไซม์ 0.5 %	54.06	26.93	17.14	1.10	0.77
เส้นใยผ่านการกำจัดสิ่ง สกปรกด้วย NaOH 2 % และฟอกขาวด้วย H ₂ O ₂ 3 %	69.48	23.21	6.31	1.00	-

2 สมบัติเชิงเคมี เชิงกายภาพ

การเปรียบเทียบสมบัติของเส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาลกับเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ มีดังมีตาราง

Property	Cotton	Jute	Flax	Coir	Coir Borassus
Density (g/cc)	1.5-1.6	1.3	1.5	1.2	0.7-0.8
Tensile stress (MPa)	287-597	393-773	345-1035	175	24.3
Initial modulus (GPa)	5.5-12.6	26.5	27.6	4.0-6.0	0.074
Elongation at break (%)	7.0-8.0	1.5-1.8	2.7-3.2	30.0	25-26
Relative wet tensile Strength (%)	105-110	100-105	102-106	---	80
Moisture regain (%)	8.5	13.0	12.0	10.0	10.0

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.1 แหล่งที่มาของเส้นใยจากผลลูกตาล

กระบวนการยีสผลของลูกตาลสุกเพื่อให้ได้แป้งตาลนั้นจะมีเส้นใยเป็นส่วนที่เหลือจากการยีส โดยเส้นใยที่หลุดออกมาระหว่างการยีสมีประมาณ **50 %** และเส้นใยที่ติดอยู่ที่กะลาตาลประมาณ **50 %** กระบวนการยีสนั้นปรากฏดังภาพที่ 3-5



ภาพที่ 3 ลูกตาลสุก และการปอกเปลือกผลของลูกตาลสุกเพื่อเตรียมสำหรับการยีส

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.1 แหล่งที่มาของเส้นใยจากผลลูกตาล



ภาพที่ 4 การยีสผลลูกตาลสุกโดยการใช้เครื่องที่มีใบพัดเป็นแกนกลางทำการกวน ภายหลังจากการยีสแล้วจะนำน้ำแป้งที่ได้ไปทำการกรองเพื่อห้ได้เนื้อแป้ง

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.1 แหล่งที่มาของเส้นใยจากผลลูกตาล



เส้นใยส่วนที่ติด
กับกะลาตาล หรือ
เมล็ดตาลจะถูกดึง
ออกโดยเครื่อง
แยกหรือดึงเส้นใย

ภาพที่ 5 เส้นใยตาลที่หลุดออกมาหลังจากการยี และเส้นใยตาลที่ติดอยู่กับเมล็ด โดยเส้นใยทั้งสองส่วนนี้จะนำไปผลิตแผ่นกันความร้อน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ



ลูกตาลสุก



ลูกตาลสุกที่ถูกลอกเปลือกสีดำออก




การกวนผลลูกตาลสุกเพื่อผลิตแป้ง

สรุปแหล่งที่มาของเส้นใยจากผลลูกตาล



เส้นใยที่ติดอยู่กับกะลาตาล



เส้นใยที่หลุดออกจากการกวน



แป้งที่ได้จากผลตาลสุก



เมล็ดตาล



เมล็ดตาล ถูกนำไปเพาะ



เมล็ดตาลมีรากงอก



รากที่งอกออกมา ใช้เลี้ยงโค

การใช้ประโยชน์จากเมล็ดตาล



จาวตาลเชื่อม



จาวตาลสด

ผลิตผลที่ได้จากการผลิตแปงจากผลของลูกตาลสุก ราคา และการนำไปใช้ประโยชน์


ผลิตผลที่ได้จากการผลิตแปงจากผลของลูกตาลสุก	ราคาจำหน่าย	การนำไปใช้ประโยชน์
แปงตาล (เฉลี่ย 150 กิโลกรัมต่อวัน)	30 บาท/กิโลกรัม	ทำขนมตาล
จาวตาล (เฉลี่ย 1,000 เมล็ดต่อวัน)	5 บาท/ 1 จาวตาล	เชื่อมทำเป็นขนมหวาน
จาวตาลเชื่อม (เฉลี่ย 50 กิโลกรัมต่อวัน)	100 บาท/กิโลกรัม	อาหารหวาน
เส้นใยขณะเปียกซึ่งหลุดออกมาระหว่างการยี้ผลลูกตาลสุก (เฉลี่ย 100-250 กิโลกรัมต่อวัน)	0-2 บาท/กิโลกรัม	เชื้อเพลิง
ขั้วผล	0-1 บาท/กิโลกรัม	ดอกไม้ประดิษฐ์
รากจาวตาล	0-1 บาท/กิโลกรัม	อาหารวัว
กะลาที่ได้จากเมล็ด	1-3 บาท/กิโลกรัม	เชื้อเพลิง
เนื้อด้านในเมล็ดตาล	1-2 บาท/กิโลกรัม	เชื้อเพลิง

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตแผ่นกันความร้อน และการประยุกต์ใช้งานสำหรับสิ่งทอเทคนิค

3.2 เครื่องดึงเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล




3.2 เครื่องดึงเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล



ANAC 2015
NSTDA Annual Conference
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๑
www.nstda.or.th/anac2015

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.2 เครื่องดึงเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล



3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.2 เครื่องดึงเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล

การทำงานของเครื่องดึงเส้นใยตาล



3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.3 ผลของการใช้เครื่องดัดเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล (กรณีใยตาลแห้ง)



นาที่ ที่ 3
เส้นใยหลุด 50 %



นาที่ ที่ 5 เส้นใยหลุด
30 %



นาที่ ที่ 7 เส้นใยหลุด 15-18 %



เส้นใยตาล และเม็ดน้ำตาล ที่ได้จาก
การดัดเส้นใยโดยใช้เครื่องดัด

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.3 ผลของการใช้เครื่องดึงเส้นใยตาลออกจากกะลาตาล (กรณีใยตาลเปียก)



เส้นใยตาลที่ติดกับ
กะลาตาล (เริ่มต้น)



นาที่ ที่ 3
เส้นใยหลุด 50 %



นาที่ ที่ 5
เส้นใยหลุด 30 %



นาที่ ที่ 7 เส้นใยหลุด 15-18 %



เส้นใยตาล และเมล็ดตาล ที่ได้
จากการดึงเส้นใยโดยใช้เครื่องดึง

3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.4 ประสิทธิภาพของเครื่องดึงเส้นใยตาล

- เครื่องแยกเส้นใยจากผลของลูกตาลสุกต้นแบบ ที่ได้จะให้ประสิทธิภาพในการดึงเส้นใยให้หลุดออกมาจากกะลาตาล ประมาณ 95-98 %
- ใช้เวลาในการแยกหรือดึงเส้นใยออกมา 7 นาที
- โดย 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถดึงเส้นใยจากกะลาตาลที่มีน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ซึ่งจะได้เส้นใยแห้งประมาณ 2.5 กิโลกรัม และจะได้เส้นใยเปียกประมาณ 8 กิโลกรัม




3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกั้นความร้อน

3.5 เครื่องทำความสะอาดเส้นใย




3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.5 เครื่องทำความสะอาดเส้นใย



3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกันความร้อน

3.6 ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยจากผลลูกตาล



เส้นใยที่ติดอยู่กับกะลาตาล



นำมาเข้าเครื่องดึงเส้นใย




นำเส้นใยที่ได้มาล้างทำความสะอาด



นำเส้นใยมากำจัดแป้งด้วยเอ็นไซม์



นำเส้นใยมากำจัดสิ่งสกปรกประเภท ไขมัน น้ำมัน และฟอกขาว



3. การเตรียมเส้นใยตาลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นกั้นความร้อน


3.6 ขั้นตอนการเตรียมเส้นใยจากผลลูกตาล



เส้นใยที่หลุดออกมา
ระหว่างการยีลูกตาล

นำเส้นใยมาล้างทำความสะอาด


นำเส้นใยมากำจัดแบ่งด้วยเอ็นไซม์



นำเส้นใยมากำจัดสิ่งสกปรกประเภท ไขมัน น้ำมัน และฟอกขาว

4. สมบัติเส้นใยตาล หลังจากผ่านการปรับสภาพ

4.1 เส้นใยตาลหลังจากผ่านการกำจัดแป้ง และฟอกขาว



ลักษณะของเส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาลสุกและยังไม่ผ่านการกำจัดแป้ง




ลักษณะของเส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาลสุกและผ่านการกำจัดแป้ง




ลักษณะของเส้นใยที่ได้จากผลของลูกตาลสุกและผ่านการกำจัดแป้งและฟอกขาว



Original



Scouring



Bleaching

4. สมบัติเส้นใยตาล หลังจากผ่านการปรับสภาพ

4.2 สมบัติทางกายภาพของเส้นใยจากผลลูกตาลสุกที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ

สภาวะการปรับสภาพ	สมบัติทางกายภาพ			
	ความยาวเฉลี่ย (L) (มิลลิเมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (D) (มิลลิเมตร)	อัตราส่วนความยาวต่อเส้น ผ่านศูนย์กลาง (L/D)	ดัชนีความเป็น ผลึก (%)
เส้นใยผ่านการกำจัดแป้ง ด้วยเอนไซม์ 0.5 %	190.3	0.261	729.12	37.12
เส้นใยผ่านการกำจัดสิ่ง สกปรกด้วย NaOH 2 % และฟอกขาวด้วย H ₂ O ₂ 3 %	190.6	0.250	762.40	39.35

4. สมบัติเส้นใยตาล หลังจากผ่านการปรับสภาพ

4.2 ค่าความแข็งแรงของเส้นใยจากผลลูกตาลสุกที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับสภาพ

สถานะการปรับสภาพ	ความแข็งแรงของเส้นใย เฉลี่ย (MPa)	ค่าYoung Modulus (GPa)	ระยะการยืดตัว ณ จุด ขาด (%)
เส้นใยผ่านการกำจัดแป้งด้วย เอนไซม์ 0.5 %	64.3	7.8	40.5
เส้นใยผ่านการกำจัดสิ่ง สกปรกด้วย NaOH 2 % และฟอกขาวด้วย H ₂ O ₂ 3 %	72.1	10.5	44.1


5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5.1 ขั้นตอนการขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์


เส้นใยของผลลูกตาลสุกถูกนำมาปรับสภาพด้วยสาร Boric acid จำนวน 20 g/l สาร Borax จำนวน 20 g/l และสาร Sodium Azide 1 g/l โดยแช่นาน 12 ชั่วโมง และนำไปทำให้แห้ง



เส้นใยของผลลูกตาลสุกถูกนำมาผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ โดยใช้สัดส่วน (%) ของเส้นใยตาล: พอลิเอสเตอร์ เป็น 90:10, 80:20, 60:40, 40:60 และ 20:80 โดยมีระดับความหนา 20, 30 และ 0.3 มม.



นำมาขึ้นรูปเป็นผ้าไม่ทอ โดยใช้กระบวนการ Needle punch




Fiber Mixing Process




Carding Process



Crosslapping and Web Feeding Processes




Needle Punching Process



Calender, Slitting, Winding & Edge cutting Processes

ไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์




กระบวนการผลิตแผ่นผ้าไม่ทอจากเส้นใยตาลผสมเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์


5.2 แผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์





ความหนา 20 มม.
น้ำหนัก 250 ก/ม²




		
ใยตาล 60 % + พอลิเอสเตอร์ 40 %	ใยตาล 40 % + พอลิเอสเตอร์ 60 %	ใยตาล 20 % + พอลิเอสเตอร์ 80 %

ความหนา 0.3 มม.
น้ำหนัก 300 ก/ม²



			
ใยตาล 90 % + พอลิเอสเตอร์ 10 %	ใยตาล 60 % + พอลิเอสเตอร์ 40 %	ใยตาล 40 % + พอลิเอสเตอร์ 20 %	ใยตาล 20 % + พอลิเอสเตอร์ 80 %

ความหนา 30 มม.
น้ำหนัก 600 ก/ม²



		
ใยตาล 80 % + พอลิเอสเตอร์ 20 %	ใยตาล 60 % + พอลิเอสเตอร์ 40 %	ใยตาล 20 % + พอลิเอสเตอร์ 80 %

5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5.3 สมบัติแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5.3.1 ความแข็งแรงของแผ่นผ้าไม่ทอ (มาตรฐาน ISO 9073-3: 1989)

อัตราส่วนผสมเส้นใย (%)	Breaking Load (Newton)	Elongation (%)
60 % ใยตาล + 40% Polyester	21.23	34.50
40 % ใยตาล + 60% Polyester	22.58	34.31
20 % ใยตาล + 80% Polyester	25.12	32.63
90 % ใยตาล + 10% Polyester	184.16	111.12
60 % ใยตาล + 40% Polyester	207.65	110.67
40 % ใยตาล + 60% Polyester	261.10	109.20
20 % ใยตาล + 80% Polyester	422.26	118.40
80 % ใยตาล + 20% Polyester	167.3	34.53
60 % ใยตาล + 40% Polyester	174.68	31.17
20 % ใยตาล + 80% Polyester	190.20	29.33

5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเทอร์

5.3 สมบัติแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเทอร์

5.3.2 Thermal Conductivity Test (มาตรฐาน BS 4745:2005)

อัตราส่วนผสมเส้นใย (%)	ค่าสภาพนำความร้อน (Thermal conductivity, K-Value) วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.°K)	ค่าความต้านทานความร้อน (Thermal resistance, R-Value) ตารางเมตร-เคลวิน ต่อวัตต์ (m ² .°K/W)
60 % ใยตาล + 40% พอลิเอสเทอร์	0.097365	0.2016
40 % ใยตาล + 60% พอลิเอสเทอร์	0.103051	0.1941
20 % ใยตาล + 80% พอลิเอสเทอร์	0.135376	0.1537
100 % พอลิเอสเทอร์	0.090966	0.1959

5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5.3 สมบัติแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์

5.3.3 Antibacterial Test (มาตรฐาน AATCC Test Method 100-2004)

% Reduction									
Staphylococcus aureus, (S. aureus) แกรม +					Escherichia coli (E. Coli) แกรม -				
ก่อนการ ปรับสภาพ	ไม่ซ้กล้าง	ซ้ก ครั้งที่ 1	ซ้ก ครั้งที่ 3	ซ้ก ครั้งที่ 5	ก่อนการ ปรับสภาพ	ไม่ซ้กล้าง	ซ้ก ครั้งที่ 1	ซ้ก ครั้งที่ 3	ซ้ก ครั้งที่ 5
0	13.223	26.136	30.000	62.906	0	12.636	19.886	51.333	52.506
-	5.500	9.583	23.333	26.993	-	8.203	11.766	16.666	27.106

หมายเหตุ:

- ผลของแถวที่ 1 : เส้นใยตาล 100 %
- ผลของแถวที่ 2 : เส้นใยตาล 60 + พอลิเอสเตอร์ 40 %, หนา 0.3 มิลลิเมตร น้ำหนัก 300 กรัมต่อตารางเมตร
- มาตรฐานการซ้กล้าง AATCC 135- 2010 [(1HAI)]

5. การขึ้นรูปแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเทอร์

5.3 สมบัติแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเทอร์

5.3.4 Flammability Test (มาตรฐาน ISO 3795 : 1989)

อัตราส่วนผสมเส้นใย (%)	อัตราการลุกไหม้ไฟ (มิลลิเมตร/นาที) และพฤติกรรมการลุกไหม้	
	ก่อนการตกแต่งกันไฟ	หลังการตกแต่งกันไฟ
60 % ใยตาล + 40% พอลิเอสเทอร์ (หนา 20 มม. น้ำหนัก 250 ก/ม ²)	894 ปรากฏการลุกไหม้และลุกลามผ่านขีดอ้างอิงแรกที่ทำ เครื่องหมายไว้ (38 มม.) และขีดอ้างอิงที่สอง (254 มม.) ภายหลังเปลวไฟที่ตะเกียงดับลง	0 ไม่ปรากฏการลุกไหม้ ภายหลังเปลวไฟที่ตะเกียงดับ ลง
80 % ใยตาล + 20% พอลิเอสเทอร์ (หนา 30 มม. น้ำหนัก 600 ก/ม ²)	155 ปรากฏการลุกไหม้และลุกลามผ่านขีดอ้างอิงแรกที่ทำ เครื่องหมายไว้ (38 มม.) และขีดอ้างอิงที่สอง (254 มม.) ภายหลังเปลวไฟที่ตะเกียงดับลง	0 ไม่ปรากฏการลุกไหม้ ภายหลังเปลวไฟที่ตะเกียงดับ ลง

6. การนำแผ่นผ้าไมทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ไปใช้ประโยชน์

6.1 กระเป๋ากักเก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น (Insulated bag)



NAC2015
NSTDA Annual Conference
การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๑๑
www.nstda.or.th/nac2015

6. การนำแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ไปใช้ประโยชน์

6.2 ถุงนอน (Sleeping bag)



6. การนำแผ่นผ้าไมทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ไปใช้ประโยชน์

6.3 ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา (Insulation T-bar Ceiling)



MAC2015
NSTDA Annual Conference
ประชุมวิชาการ NSTDA ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑
www.nstda.or.th/mac2015

6. การนำแผ่นผ้าไม่ทอ (nonwoven) เส้นใยตาล ผสมกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ไปใช้ประโยชน์


6.4 เสื้อกันหนาว (Jacket or coat)



7. งานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตาล

7.1 การประยุกต์ใช้เส้นใยตาลเสริมแรงในแผ่น พีวีซี

งานวิจัยนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง (Construction Accessories Co; Ltd) โดยได้นำเอาเศษของพีวีซี ที่เกิดจากการตัดแผ่นกระเบื้องยาง มาผสมเข้ากับเส้นใยตาล และทำการฉีดอัด ขึ้นรูป ออกมาเป็นแผ่น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อหาสูตรและเทคนิคที่ดีที่สุด



7. งานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตาล

7.2 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลลูกตาลผลิตเป็นเส้นด้าย

งานวิจัยนี้ได้นำเอาเส้นใยจากผลของลูกตาล ผสมกับเส้นใยฝ้ายในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และทำการผลิตเส้นด้ายออกมา โดยใช้ระบบการผลิตแบบ Ring spinning ซึ่งเส้นด้ายที่ผลิตออกมาจะเป็นเบอร์ 8 -10 (Cotton count) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการผสม

อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 30 % เส้นใยฝ้าย 70 %

อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 50 % เส้นใยฝ้าย 50 %

อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 70 % เส้นใยฝ้าย 30 %

7. งานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตาล

7.2 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลลูกตาลผลิตเป็นเส้นด้าย



อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 30 % เส้นใยฝ้าย 70 %

7. งานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตาล

7.2 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลลูกตาลผลิตเป็นเส้นด้าย



อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 50 % เส้นใยฝ้าย 50 %

7. งานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตาล

7.2 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากผลลูกตาลผลิตเป็นเส้นด้าย



อัตราส่วนการผสมเส้นด้าย: เส้นใยตาล 70 % เส้นใยฝ้าย 30 %

8. ต้นทุนการผลิตเส้นใยตาล

กระบวนการผลิตเส้นใยตาล	ต้นทุนการผลิตเส้นใยตาล	
	ไม่รวมค่าแรง (บาท/ กิโลกรัม)	รวมค่าแรง (บาท/ กิโลกรัม)
1. เส้นใยที่ไม่ผ่านการทำความสะอาด	3	17
2. เส้นใยที่ผ่านการทำความสะอาด โดยการล้างน้ำ	28	56
3. เส้นใยที่ผ่านการลอกแป้ง (Desizing)	54	110
4. เส้นใยที่ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรก (Scouring)	114	170
6. เส้นใยที่ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรก (Scouring) และการฟอกขาว (Bleaching)	134	190

9. การสำรวจข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกตาลโตนด

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่การปลูกตาลโดยมีรายละเอียดปรากฏดังตาราง

อำเภอ	พื้นที่ปลูกตาล (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยวตาล (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)
เมือง	91,983	91,983	800
บ้านแหลม	-	-	-
บ้านลาด	178,891	175,000	87,500
ชะอำ	2,800	1,650	2,950
เขาย้อย	31,430	15,450	8,434
ท่ายาง	34,295	21,382	1,284
หนองหญ้าปล้อง	-	-	-
แก่งกระจาน	-	-	-
รวมทั้งจังหวัด	339,399	305,465	100,968

ที่มา: รายงานข้อมูลสถานะการผลิตพืช ปี 2556 จากสำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี [13]

กิตติกรรมประกาศ

- ขอขอบคุณ คุณແນบ ชวนชม หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตแป้งจากผลลูกตาลสุก เป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนวัตถุดิบเส้นใยตาล
- ขอขอบคุณ คุณเอนก ชาวเหนือ บริษัทไทยนอนวูเวนจำกัด เป็นอย่างสูง สำหรับการขึ้นรูปตัวอย่างแผ่นผ้าไม่ทอ (Nonwoven)
- ขอขอบคุณ คุณพรชัย อวัสดาพร บริษัทไทยคิทเซ็นมาร์ท สำหรับการช่วยเหลือในการประดิษฐ์เครื่องดึงเส้นใยจากผลลูกตาล



คุณແນบ ชวนชม



คุณเอนก ชาวเหนือ



คุณพรชัย อวัสดาพร



ขอบคุณครับ